

GRJAB	KVALITETSMANUAL	Bilaga: 9.3-1.6 Sida: 6(8)
	9 LEVERANS, EMBALERING OCH MÄRKNING 9.3 CE-märkes information	Utgåva: Nr 8 Datum:12-05-10 Fastställt:

CE**1505**

Gustav R. Johansson Aktiebolag
Box 146, 341 23 Ljungby
12
1505-CPD-CB330

EN 12620**Ballast för betong - Klockaregård, Orberg**

Kornform	Kross	
Kornstorlek	16/27 G _C 85/20	
Korndensitet - yttorr	2,61 +/- 0,05	Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialhalt	<i>f</i> _{1,5}	
innehåll av hårda skal	NPD	
Motstånd mot fragmen- tering/krossning	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning, AAV	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Sammansättning/halt		
klorider	≤0,01	%
Syralösliga sulfater	NPD	
Tot. Svavelhalt	NPD	
Beståndsdelar som föränd- rar bindnings och hårdnande förlopp hos betong.	NPD	
Karbonathalt	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg karbonathalt	NPD	
Vattenabsorbtion	0,4% +4/-2	%
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali- kiselsyrareaktivitet	NPD	

sikt mm	4	5,6	8	11,2	16	22,4	26,5
Dekl.	1	1	1	1	11	80	99
Övre gräns	2	3,5	5	12,5	20	83,3	100
Undre gräns					0	46,67	90

Deklarerad kurva med gränskurvor enligt standard